



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



国家服饰及布艺产品质量检验检测中心（江苏）

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

检验检测报告



JST-FW202502511



校验地址: www.jst-gov.com

校验码: ec32

共 5 页 第 1 页

委托方	南京紫东江宁学校				
地址	南京市江宁区麒麟街道二象路2号			联系信息	—
客户提供信息	样品名称: 卡其短裤				
	商标: 伊顿纪德				
	型号规格: 170/72A				
	样品数量: 2条				
	样品描述: —				
	样品等级/安全类别: —/B类 功能等级: —				
	批号款号货号: —				
	色号: —				
生产单位		—			
地址		—			
检验类别	委托送样	到样日期	2025-09-08	样品状态	符合检验要求
检验日期	2025-09-08~2025-09-11			签发日期	2025年09月11日
判定依据	GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 31888—2015《中小学生校服》				
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、GB/T 31888—2015《中小学生校服》标准。				
备注	—				

批准:

黄松

编制:

2025

1、报告无“检验检测专用章”、或无批准人签字、或经涂改、或不完整无效。

2、委托送样检验结果仅适用于客户提供的样品, 不承担检测样品之外的货物及由此产生的间接和衍生等其他连带责任。邮编:210007

3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效, 未经本院同意不得复制(全文复制除外)报告。

4、如对本报告有异议, 应于收到报告之日起15日内提出, 逾期不再受理。

地址:南京市光华东街3号

电话/传真:025-85770158/85770018

网址:<http://www.jst-gov.com>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-FW202502511

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	判定依据	单项判定
1	甲醛含量	GB 18401—2010	合格
2	pH值	GB 18401—2010	合格
3	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401—2010	合格
4	纤维含量（公定）（面料）	GB/T 31888—2015	合格
5	纤维含量（公定）（口袋布）	GB/T 31888—2015	合格
6	耐水色牢度	GB/T 31888—2015	合格
7	耐酸汗渍色牢度	GB/T 31888—2015	合格
8	耐碱汗渍色牢度	GB/T 31888—2015	合格
9	耐干摩擦色牢度	GB/T 31888—2015	合格
10	耐湿摩擦色牢度	GB/T 31888—2015	合格
11	耐皂洗色牢度	GB/T 31888—2015	合格
12	耐光汗复合色牢度	GB/T 31888—2015	合格
13	耐光色牢度	GB/T 31888—2015	合格
14	起球	GB/T 31888—2015	合格
15	接缝强力	GB/T 31888—2015	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-FW202502511

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	检测方法	标准值	实测值	单项判定
1	甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1—2009	≤75	未检出	合格
2	pH值	GB/T 7573—2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	6.4	合格
3	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592—2024	4-氨基联苯(92-67-1)	≤20	合格
			联苯胺(92-87-5)	≤20	
			4-氯邻甲苯胺(95-69-2)	≤20	
			2-萘胺(91-59-8)	≤20	
			邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	≤20	
			5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	≤20	
			对氯苯胺(106-47-8)	≤20	
			2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	≤20	
			4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	≤20	
			3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	≤20	
			3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	≤20	
			3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	≤20	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	≤20	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	≤20	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	≤20	
			4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	≤20	
			4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	≤20	
			邻甲苯胺(95-53-4)	≤20	
			2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	≤20	

质量
★
检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-FW202502511

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
3	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	2,4,5-三甲基苯胺 (137-17-7)	GB/T 17592—2024	≤ 20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
4	纤维含量(公定)(面料)(%)		FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T2910.11—2009	棉 60 ± 5 聚酯纤维 40 ± 5	棉61.3 聚酯纤维38.7	合格
5	纤维含量(公定)(口袋布)(%)		FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T2910.11—2009	聚酯纤维 65 ± 5 棉 35 ± 5	聚酯纤维65.1 棉34.9	合格
6	耐水色牢度 (级)	原样变色	GB/T 5713—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4-5	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4-5	
7	耐酸汗渍色牢度(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4-5	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4-5	
8	耐碱汗渍色牢度(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4-5	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4-5	
9	耐干摩擦色牢度(级)		GB/T 3920—2008	$\geq 3-4$	4-5	合格
10	耐湿摩擦色牢度(级)		GB/T 3920—2008	≥ 3	4	合格
11	耐皂洗色牢度 (级)	原样变色	GB/T 3921—2008 A (1)	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4-5	



240011340011

中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450



221011110652



江苏纺检

检测结果



JST-FW202502511

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
11	耐皂洗色牢度 (级)	沾色[聚酯]	GB/T 3921—2008 A (1)	$\geq 3-4$	4-5	合格
12	耐光汗复合色 牢度(级)	耐酸	GB/T 14576—2009	$\geq 3-4$	4	合格
		耐碱		$\geq 3-4$	4	
13	耐光色牢度(级)		GB/T 8427—2008 方 法3	≥ 4	符合4	合格
14	起球(级)		GB/T4802.1—2008 (压重780cN, 起毛0 次, 起球600次)	$\geq 3-4$	4	合格
15	接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T13773.1—2008 GB/T8629— 2001 (5A/A)	≥ 140	390	合格
备注	“未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。					

以下空白